

## PAPIER DO KALKOMANII PARAMETRY TECHNICZNE

l.p.		JEDNOSTKA	SPA	CONVERCAL	METODA TESTOWA
1	GRUBOŚĆ NOMINALNA	mm	0,21	0,20	ISO 534
2	CIEŻAR NOMINALNY	g/m <sup>2</sup>	176	170	ISO 536
3	CIEŻAR DEKSTRYNY	g/m <sup>2</sup>		3,00	
4	CZAS UWALNIANIA	s	30 - 60	< 50	HI - COAT
5	WILGOTNOŚĆ WZGL.	% RH	57 - 63	50 - 60	TEST 645
6	TEMPERATURA	°C	20 - 22	22 - 25	
7	ODCIEŃ BIELI	%	78,90		

### DOTYCZY SPA

warunki optymalne, jeżeli dekorację na próbce papieru o powierzchni 20 cm<sup>2</sup> po zanurzeniu w wodzie o temp. 20 °C przez 1 min, można bez problemu przenieść na powierzchnię dekorowaną.

Baza papierowa wyprodukowana z surowców naturalnych wolnych od metali ciężkich i innych szkodliwych substancji chemicznych.

Informacja opracowana na podstawie certyfikatów dostarczonych przez producentów.