

## Farba Apollo Neptune Textile

### Farba sitodrukowa/wodna

**NEPTUNE** jest farbą do drukowania bezpośredniego na tkaninach bawełnianych i mieszanych (bawełna z dodatkiem poliestru). Nie wymaga wygrzewania ani użycia katalizatorów. Po wyschnięciu nadruku tkanina zachowuje miękkość. Drukowanie może być kontynuowane na jeszcze mokrym podłożu.

#### Właściwości:

- dobre krycie i wybłyszczenie na jasnych tkaninach
- w programie kolor biały kryjący (028)
- nadruki są odporne na pranie w temperaturze do 40 °C
- kolory metaliczne i fluorescencyjne mają obniżoną odporność na pranie
- kolory: od 210 do 215, 523 i 624 nie są odporne na czyszczenie na sucho

#### Podłoże:

- bawełna
- tkaniny mieszane (bawełna z dodatkiem poliestru)
- niezalecane do poliestru, akrylu i nylonu

#### Zalecenia przy drukowaniu:

- przed każdorazowym użyciem należy dokładnie wymieszać
- NEPTUNE jest farbą gotową do druku, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą

#### Rozcieńczanie:

- wodą maksymalnie do 5%

#### Siatka sitodrukowa:

- użycie „grubszej” siatki daje bardziej intensywne kolory: 43 - 62T
- biała kryjąca, kolory fluorescencyjne: 34 - 43T
- kolory metaliczne: 21 - 43T

#### Emulsja:

- wszystkie emulsje odporne na farby wodne

#### Wydajność:

- przy zastosowaniu siatki 62T: 15m<sup>2</sup>/litr

#### Suszenie:

- po 15 - 30 minutach w temperaturze pokojowej pyłosuchość
- odporność na pranie po 4 - 7 dniach (przed całkowitym wyschnięciem odzież nie powinna być zamykana w polietylenowych torbach, ponieważ może nie być odporna na pranie)
- przyspieszenie suszenia w celu osiągnięcia natychmiastowej lub polepszonej odporności - za pomocą wygrzewania w temperaturze 150 - 170 °C przez 2 - 3 minuty (polepsza to przyleganie do tkanin o dużej zawartości poliestru)

#### Czyszczenie szablonów:

- za pomocą wody, starać się nie dopuszczać do zasychania farby na sicie - wtedy należy zastosować preparaty alkaliczne

**UWAGA:** Producent gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli na indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność.

#### K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

[www.kplusl.com.pl](http://www.kplusl.com.pl)

92-517 Łódź  
ul. Manewrowa 7  
tel. 042 649 22 12  
fax 042 649 22 13

80-298 Gdańsk  
ul. Ślabego 4  
tel. 058 557 52 98  
fax 058 558 50 47

30-838 Kraków  
ul. Barbary 11  
tel. 012 625 41 20  
fax 012 625 31 50

61-045 Poznań  
ul. Piłska 7  
tel. 061 876 80 02  
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy  
ul. Langiewicza 23  
tel. 022 813 61 30  
fax 022 813 64 18

50-566 Wrocław  
ul. Śliczna 1  
tel. 071 339 91 42  
fax 071 339 89 78