

DYNAPOLL

Farba sitodrukowa/rozpuszczalnikowa/półbłyszcząca

DYNAPOLL jest farbą przeznaczoną do drukowania na wstępnie przetworzonym polietylenie i polipropylenie. Odznacza się doskonałym przyleganiem, wysychając daje powłokę gładką, półbłyszcząca i odporną na zdzieranie.

Właściwości:

- możliwość drukowania bardzo drobnych szczegółów
- wszystkie kolory bez dodatku ołowiu

Podłoże:

- przetworzony polietylen i polipropylen

Zalecenia przy drukowaniu:

- przed każdorazowym użyciem należy dokładnie wymieszać
- w razie potrzeby rozcieńczyć, aby uzyskać dobre wyblyszczzenie

Rozcieńczanie:

- za pomocą rozcieńczalnika R 126 (10 - 15%)
- opóźniacz R 27 przy drukowaniu szczegółów lub wysokiej temperaturze otoczenia

Siatka sitodrukowa:

- zalecana 90 - 120T

Emulsja:

- wszystkie rodzaje odporne na farby rozpuszczalnikowe

Wydajność:

- przy zastosowaniu siatki 120T: 55 - 65 m²/kg

Suszenie:

- 15 - 20 minut w temperaturze pokojowej
- 20 sekund w temperaturze 60°C w tunelu suszącym
- pełne przyleganie: 1 - 2 godziny po drukowaniu

Zastosowanie:

- foldery, okładki z tworzyw sztucznych,
- baterie, skrzynie, rurki
- torby reklamowe
- niezalecane do butelek „wydmuchiowanych”

Czyszczenie szablonów:

- należy stosować zmywacze, np. Prosolve lub Prosolve D

UWAGA: Producent gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli na indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

www.kplusl.com.pl

92-517 Łódź
ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-298 Gdańsk
ul. Słabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-838 Kraków
ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 31 50

61-045 Poznań
ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy
ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

50-566 Wrocław
ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78