

Farba Apollo Gloss Vinyl

Farba sitodrukowa/rozpuszczalnikowa/wysokobłyszcząca

GLOSS VINYL jest wysokobłyszcząca, o łagodnym zapachu farbą doskonale nadającą się do druku ręcznego oraz półautomatycznego, na podłożach: PVC (elastyczne i sztywne), folie samoprzylepne, papier, karton oraz inne tworzywa. Farba ta tworzy trwałą, błyszczącą, elastyczną powłokę, odporną na benzynę i alkohol.

Właściwości:

- możliwość drukowania bardzo drobnych szczegółów przy jednoczesnym „niezasadzaniu się” szablonów (możliwy druk triadowy)
- szybkie suszenie podnosi stopień wyblszczenia druku
- dobra elastyczność oraz możliwość rozciągania (tłoczenia)

Podłoże:

- winylowe folie samoprzylepne, elastyczne i sztywne PVC
- acetyloceluloza, akryl, poliwęglan, miękkie papiery i kartony
- powlekany poliester i metal
- CAB

Zalecenia przy drukowaniu

- przed każdorazowym użyciem należy dokładnie wymieszać
- wystarczająco rozcieńczyć, aby uzyskać dobre wyblszczenie

Rozcieńczanie:

- drukowanie ręczne: 10 - 20% rozcieńczalnika R 33
- opóźniacz R 104 przy wysokiej temperaturze otoczenia
- opóźniacz żelowy R 144 przy drukowaniu wyraźnych konturów

Siatka sitodrukowa:

- zalecana 100 - 120T

Emulsja:

- wszystkie emulsje odporne na farby rozpuszczalnikowe

Wydajność:

- przy zastosowaniu siatki 120T: 65 - 75 m²/kg

Suszenie:

- 10 - 60 minut w temperaturze pokojowej
- powtarne nadruki wymagają dłuższego czasu schnięcia rozcieńczalnika R 186)

Zastosowanie:

- materiał flagowy, brezent impregnowany (przy użyciu szybkiego
- kolor biały kryjący (028) nie nadaje się na w/w materiały ze względu na mniejszą elastyczność
- dobra odporność na działanie warunków zewnętrznych, jednakże w tym przypadku zalecane jest pokrycie powierzchni także lakierem GLOSS VINYL. Dostępna jest szeroka gama wyjątkowo światłotrwiałych kolorów.

Czyszczenie szablonów

- należy stosować dobrej jakości zmywacze, np. Prosolve lub Prosolve D

UWAGA: Producent gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli na indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

92-517 Łódź
ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-298 Gdańsk
ul. Słabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-838 Kraków
ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 31 50

61-045 Poznań
ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy
ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

50-566 Wrocław
ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78

www.kplusl.com.pl