

GRUPA PRODUKTÓW ŚWIECĄCYCH - GLOW FLOW

Seria GF - FPxx

Farba plastizolowa świecąca

PODŁOŻE

Bawełny białe i kolorowe oraz mieszaniny bawełny z materiałami syntetycznymi.

ZASTOSOWANIE

Aplikacje na materiałach stosowanych w branży tekstylnej do druku bezpośredniego i transferowego

Dostępne kolory oraz przybliżony czas świecenia:

- FPTB - Biały (w dzień transparentny w nocy świeci na biały kolor) do 10 godz.
- FPTZ - Zielony (w dzień transparentny w nocy świeci na zielono-jaskrawy kolor) do 8 godz.
- FPTN - Niebieski (w dzień transparentny w nocy świeci na niebiesko) do 6 godz.
- FPP - Pomarańczowy (w dzień oraz w nocy pomarańczowy) do 3 godz.
- FPY - Żółty (w dzień oraz w nocy żółty) do 3 godz.
- FPR - Różowy (w dzień oraz w nocy różowy) do 3 godz.

PRZYGOTOWANIE

Druk wielokolorowy- zalecane jest naświetlanie flesztą pomiędzy kolejnymi kolorami

Druk na tkaninach wrażliwych na temperaturę 150-160°C- można dodać do farby

5% części wagowych katalizatora . Dzięki temu temp. polimeryzacji może być zmniejszona o 10-20°C.

Czas przydatności takiej mieszaniny wynosi ok. 7 godz.

WŁAŚCIWOŚCI

siatka	max 43
guma rakłowa	65-75 sh
suszenie	3-4 minuty w temperaturze 150-160 °C
transfer	żelowanie - 1 min w temperaturze 100-105 °C
	transferowanie - 20-30 sek. w temp. 170-190 °C

MATERIAŁY POMOCNICZE

rozcieńczalnik	99-101
katalizator	12-888
czyszczenie	zmywacz VV-64eco

Przed rozpoczęciem druku produkcyjnego zalecamy sprawdzić przydatność i odporność farb na tekstyliach, poprzez wykonanie prania wyrobu końcowego, zgodnie z zaleceniami. Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności, za prace wykonane bez przeprowadzenia odpowiednich testów. Wysokie temperatury prania połączone z silnymi detergentami mogą doprowadzić do zmiany koloru oraz do utraty efektu świecenia . Decydując się na wprowadzenie do produkcji produktu bez uprzednich testów, robicie to Państwo na własną odpowiedzialność.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

92-517 Łódź
ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-298 Gdańsk
ul. Słabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-838 Kraków
ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 31 50

61-045 Poznań
ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy
ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

www.kplus.com.pl

50-566 Wrocław
ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78