

AM 9212 MIRROR LIKE SILVER

Farba sitodrukowa rozpuszczalnikowa

DRUKOWANIE

Rozpuszczalnikowa farba sitodrukowa, która daje lustrzany efekt na przezroczystych podłożach. Jest to gotowa do druku, jednoskładnikowa farba, która wymaga specjalnego procesu suszenia – w niskiej temperaturze (40 do 50°C) tak, żeby cząsteczki farby rozłożyły się równomiernie i utworzyły powierzchnię idealną. Czas wysychania: 1 do 2 minut. Niektóre specjalne podłoża jak PMMA wymagają dłuższego czasu. Warstwa farby będzie całkowicie utwardzona już po 5 godzinach przechowywania. Żeby uzyskać efekt lustra należy zwrócić uwagę, żeby podłoże było doskonale czyste, bez kurzu, odcisków palców czy innych śladów.

PODŁOŻE

PCV, poliwęglan, PMMA, powlekany poliester

SIATKA

90 do 120

CZYSZCZENIE

Rozpuszczalnik P

SKŁADOWANIE

Produkt ma gwarantowaną trwałość przez 6 miesięcy od daty produkcji, nierozcieńczony, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 10 - 30°C.

Producent gwarantuje jakość produktów. Jednakże nie może zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli nad indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do wymiany farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego ta informacja jest dana w dobrej wierze i oparta na stanie naszej wiedzy i wcześniejszych doświadczeniach. Odnosi się to też do naszej pomocy technicznej. Gdy farba lub lakier jest używana na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed wprowadzeniem do produkcji w celu zapewnienia pełnej zgodności.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

92-517 Łódź
ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-298 Gdańsk
ul. Siabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-838 Kraków
ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 31 50

61-045 Poznań
ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy
ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

www.kplus.com.pl

50-566 Wrocław
ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78