

MULTIPLUS

Farby sitodrukowe /UV/błyszczące

Błyszcząca farba UV MULTIPLUS, przeznaczona do wszystkich graficznych aplikacji łączy zalety wysokiej elastyczności i szybkiego utwardzania z gotowością do użycia.

DRUKOWANIE I PODŁOŻE

Szczególnie odpowiednia do następujących podłoży: papieru, tektury, samoprzylepnego i sztywnego PCV, polistyrenu, poliwęglanu, PMMA. Może być używana do druku na niektórych polipropylenach, jak Priplack czy Acrilux (z dodatkiem 3 - 5% utwardzacza AM 9049).

W przeciwieństwie do wielu systemów farb UV ma dobre przyleganie międzywarstwowe, nawet gdy jest zbyt mocno utwardzona.

Wszystkie odcienie w tej serii są utwardzane z szybkością 10 - 20 metrów na minutę jednakże ma na to wpływ grubość nakładu farby lub intensywność źródła promieni UV.

Farba jest gotowa do użytku. W zależności od różnych warunków drukowania lepkość może być łatwo zmieniona za pomocą rozcieńczalników.

ROZCIEŃCZANIE

rozcieńczalnik MPG: wolny od NVP

rozcieńczalnik 6 E: zawiera NVP, zwiększa przyleganie do trudnych podłoży

KRYCIE

Krycie różni się w zależności od odcienia i grubości nakładu farby. Farba z dodatkiem bazy może wydawać się bardziej kryjąca, gdy drukowana jest grubą siatką, niż farba bez dodatku bazy, a drukowana cienką siatką. Dodatek 3 - 5% białego często zwiększa krycie standardowych odcieni bez wpływu na kolor. W przypadku grubej warstwy farby zalecane jest dodanie lakieru 090 w celu zapewnienia dobrego przylegania, jak też dobrego utwardzania.

CZYSZCZENIE

rozpuszczalnik H lub Eco N

SKŁADOWANIE

Za wyjątkiem szczególnych przypadków gwarantujemy, iż standardowe farby MULTIPLUS nie rozcieńczone i przechowywane w oryginalnym opakowaniu nadają się do użytku przez 1 rok od daty produkcji,

żółty ciepły	440 5/6L	magenta	420 7/8L
żółty	431 4/5L	cyjan	450
czarny	410		

DOBIERANIE KOLORÓW

Oferujemy pełen zakres usług dobierania kolorów począwszy od 1 kg. farby.

Potrzebujemy tym celu jak najwięcej informacji takich jak: kolor podłoża, rodzaj używanej siatki, próbkę pożądanego koloru itp.

Firma Dubuit gwarantuje jakość produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli nad indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do wymiany farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądanego rezultatu. Patrz ogólne warunki sprzedaży.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O. ----- www.kplusl.com.pl

92-517 Łódź
ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-298 Gdańsk
ul. Stabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-838 Kraków
ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 31 50

61-045 Poznań
ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy
ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

50-566 Wrocław
ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78

NIP: 727-12-45-013

KRS: 0000201560

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN