

UVILED

Farby sitodrukowe/UV/UV-LED/szybkoschnące / mocno błyszczące

DRUKOWANIE I PODŁOŻE

Farba została stworzona do druku na opakowaniach szklanych takich jak butelki, opakowania kosmetyczne, szkło ozdobne, szkło do użytku wewnętrznego np.: lustra, szkło meblowe. Ze względu na różnorodność podłoży, zalecamy przeprowadzenie testów przed produkcją przemysłową.

ZALETY

Odporność 300 cykli zmywarki. Farba jest kompatybilna z szybko drukującymi maszynami. Wysoka adhezja, wysokie wyblyszczzenie, twardość suchego filmu, wysoka odporność na zadrapania oraz środki chemiczne na aktywnym szkłe.

UTWARDZACZ / ROZCIĘCZALNIK

Przed użyciem należy dodać 4% AM9192 oraz dobrze wymieszać
Zalecanym rozcieńczalnikiem jest ST178 w ilości 1 do 5%

PARAMETRY DRUKU / SUSZENIA

- siatka w przedziale 140-180
- rakle od 65 do 75 shore
- optymalny poziom energii w przedziale 150-250mJ/cm² jest osiągalny za pomocą jednej lub dwóch lamp 120W/cm, przy prędkości pasa 10-20 m/min. Lampy UV LED o długości fali 385nm lub 395nm.

CZYSZCZENIE

zmywacz VV64ECO

SKŁADOWANIE

Za wyjątkiem szczególnych przypadków gwarantujemy, iż standardowe farby UVILED nie rozcieńczone i przechowywane w oryginalnym opakowaniu nadają się do użytku przez 1 rok od daty produkcji, przechowywane w suchym, ciemnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze mieszczącej się w przedziale pomiędzy 15-25°C

ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA

Farby drukarskie i związane z nimi produkty wyprodukowane przez Encreas DUBUIT nie zawierają substancji niebezpiecznych. Oczekuje na autoryzację zgłoszenia zgodności z (SVHC) z dnia 7 lipca 2017. Spełnia również wymagania dyrektywy 201/65/EU (RoHS) and 94/62/EC.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

92-517 Łódź

ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-171 Gdańsk

ul. Słabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-212 Kraków

ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 41 48

61-045 Poznań

ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy

ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

50-566 Wrocław

ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78

www.kplusl.com.pl

DOBIERANIE KOLORÓW

Oferujemy pełen zakres usług dobierania kolorów począwszy od 1 kg. farby. Potrzebujemy do tego jak najwięcej informacji o podłożu, kolorze, używanej siatce.

Kolory standardowe:	
Żółta średnia	710
Żółta złota	720
Mandarynkowa	730
Cynober	740
Czerwona ciemna	750
Różowa	760
Fioletowa	770
Niebieska	780
Zielona szmaragdowa	790
Biała do mieszani	701
Czarna kryjąca	703
Biała do mieszania	702
Biała kryjąca	706
Baza	095
Lakier do pudrów	091
Rozcieńczalnik	ST178
Utwardzacz	AM9192

UWAGA

Można nieco zwiększyć intensywność koloru przez dodanie niewielkiej ilości koncentratu Multiflex. **Uwaga: dodanie zbyt dużej ilości koncentratu pigmentowego może mieć wpływ na utwardzenie farby. Nigdy nie należy drukować czystym koncentratem.**

Firma Dubuit gwarantuje jakość swych produktów, nie może jednak zapewnić rezultatów ze względu na brak kontroli nad indywidualnym sposobem użytkowania. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona wyłącznie do wymiany farby lub lakieru. Jakość podłoża lub farby do zadrukowania może ulegać zmianom, dlatego powyższe informacje podajemy w dobrej wierze, w oparciu o stan naszej wiedzy i wcześniejsze doświadczenia. Dotyczy to również naszej pomocy technicznej. Gdy farby lub lakiery używane są na nowym podłożu lub zmieniany jest sposób użytkowania zalecamy przeprowadzenie testów przed rozpoczęciem produkcji w celu uzyskania pożądaných rezultatów. Patrz - Ogólne warunki sprzedaży.

K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

www.kplust.com.pl

92-517 Łódź

ul. Manewrowa 7
tel. 042 649 22 12
fax 042 649 22 13

80-171 Gdańsk

ul. Słabego 4
tel. 058 557 52 98
fax 058 558 50 47

30-212 Kraków

ul. Barbary 11
tel. 012 625 41 20
fax 012 625 41 48

61-045 Poznań

ul. Piłska 7
tel. 061 876 80 02
fax 061 887 70 14

05-091 Ząbki k / Warszawy

ul. Langiewicza 23
tel. 022 813 61 30
fax 022 813 64 18

50-566 Wrocław

ul. Śliczna 1
tel. 071 339 91 42
fax 071 339 89 78